



BS30/BS31 SELLADOR A BROCHA

Sellador a pincel monocomponente

Página 1 de 2

Enero 2002, 1^a revisión**A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:**

Sellador monocomponente a pincel de rápido secado para reproducir los sellados de origen en el hueco motor (torretas de amortiguadores, largueros) interior (pisos), maleteros (juntas). Repintable, muy elástico, para el sellado de láminas. Resistente al agua, a los ácidos, a los detergentes y forma una excepcional junta elástica. Su principal campo de aplicación es la reparación auto y la carrocería industrial.

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Gomas sintéticas y pigmentos
Peso específico: 1,15 + - 0,1
Color: Blanco y Gris
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
Conservación: 18 meses

C) PREPARACION DEL SOPORTE:

* Lámina zincada, aluminio, vidrio, materiales sintéticos etc.



* Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.

* Limpiar bien la superficie a tratar con V09/V10 Desengrasante y 1020 Bayeta Desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.

* Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijár y limpiar antes de aplicar.

D) ADVERTENCIAS:

- * Utilizar pincel rígido y de pelo corto.
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- * Después de un almacenaje a bajas temperaturas se aconseja reacondicionar el producto a 20°C antes de su utilización.
- * Cerrar el bote después de su uso.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

**INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.**42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it**ICR Ibérica, S.A.**C/ Guillen Rovíosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com



BS30/BS31 SELLADOR A BROCHA

Sellador a pincel monocomponente

Hoja Técnica BS30/BS31

Página 2 de 2

Enero 2002, 1^a revisión

E) APPLICACIÓN:



Aplicación con pincel rígido



3 mm en 12 h.

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APPLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APPLICACIÓN:

Pintura de acabado bicomponente
Pintura de acabado base disolvente
Pintura de acabado base agua

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, s.a.

C/ Guillem Rovírosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com