



BS96 SELLADOR POLIURETANO JUNTAS

Sellador de poliuretano monocomponente

Página 1 de 2
Enero 2002, 1^a revisión**A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:**

Sellador monocomponente repintable, muy elástico, para el sellado de láminas. Resistente al agua, a los ácidos, a los detergentes y forma una excepcional junta elástica. Su principal campo de aplicación es la reparación automóvil y la carrocería industrial.

B) NOTAS TECNICAS:

Composición:	Resinas Poliuretanicas
Residuo seco:	> 97%
Peso específico:	1,17 + - 0,1
Color:	Blanco , Gris y Negro
Dureza Shore A:	45 + - 5
Rotura por elasticidad:	> 500%
Resistencia a la tracción:	ca.2N/mm
Conservación:	9 meses
Datos de seguridad:	Ver hoja de seguridad.

B) PREPARACION DEL SOPORTE:

* Lámina zincada, aluminio, acero, plástico, madera, vetroresina.



* Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.

* Limpiar bien la superficie a tratar con V09/V10 Desengrasante y 1020 Bayeta Desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.

* Sobre pinturas, impresiones o fondos lijear y limpiar antes de aplicar.

D) ADVERTENCIAS:

- * Muy importante al desprecintar la base del cartucho, no deformar la misma. Puede ocasionar problemas durante la fase de aplicación.
- * Se aconseja utilizar el producto en una sola aplicación.
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- * Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Vía Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillén Rovírosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com



BS96 SELLADOR POLIURETANO JUNTAS

Sellador de poliuretano monocomponente

Hoja Técnica BS96

Página 2 de 2

Enero 2002, 1^a revisión

E) APLICACIÓN:



Aplicación con pistola neumática



4-5 bar



4 mm en 24 h.

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:

Pintura de acabado bicomponente
Pintura de acabado base disolvente
Pintura de acabado base agua

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Vía Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.573110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, s.a.

C/ Guillen Rovíosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com