



F12 W.o.W. 2K PRIMER

VOC 540 g/l

- Aparejo bicomponente con un contenido de VOC por debajo de los 540 g/l, límite de la normativa europea.
- Especialmente formulado para aplicaciones húmedo sobre húmedo.
- Aspecto característico, rápido en el secado, óptima distensión y completamente exento de problemas de absorción del acabado.
- Ideal para piezas nuevas y ciclos de auto-reparación extremadamente rápidos.
- Garantiza una óptima adhesión sobre el soporte y del acabado.
- Color gris claro



Aparejo acrílico 2K específico para realizar húmedo sobre húmedo.

VOC	SUPERFICIES	
<540 g/l 2004/42/EEC (c) (540)540	Acero, lámina zincada, aluminio.	
		Lijar con carta abrasiva P320-360 en seco o carta abrasiva P600-800 en húmedo.
	V10 Antisil Acqua System V09 Antisil	Desengrasar para eliminar restos del lijado
	2K HS Primer Hardener	Volumen: 5 (F12) :1 (C16/C17) : 2 (D10) Peso: 100 (F12) + 12,5 (C16/C17) + 24 (D10)
	D10 Diluyente normal D11 Diluyente lento	Pot life : 45' a 20° C Viscosidad de aplicación: 17"-18" DIN 4mm. a 20°C
		1,3 - 1,4 mm. 2-3 bar Aplicar una mano 25-35 micras
		
		20'-30' a 20° C
		
		
		
Continuación Aplicación	Pintura bicapa base agua o disolvente - Acabado base agua o disolvente	
Peso Específico	1,6 ± 0,1	
Materia Prima	Resinas oxiladas, pigmentos, cargas minerales y disolventes	
Datos Seguridad	Consultar Ficha de Seguridad	
Advertencias	Conservar en lugar fresco y seco.	

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Mayo 2010



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Covriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, s.a.

C/ Guillerm Rovirosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com