

Aparejo Acrílico bicomponente con una gran capacidad de relleno, rápido secado y excelente lijado. Conforme a los límites de categoría impuesta por la Directiva 2004/42/CE.

         	<p><540 g/l 2004/42/IIB (c) (540)540</p> <p>Acero, chapa galvanizada, aluminio, masilla, pinturas viejas.</p>
	A010 Desengrasante AcquaSystem V09 Desengrasante Antisil
	A010 Desengrasante AcquaSystem V09 Desengrasante Antisil
	2K HS Primer Hardener C16 Rápido C17 Extra-Rápido
	D10 Diluyente Normal D11 Diluyente Lento Viscosidad
	1,5 - 1,8 mm. 2-4 bar 2-3 = 160-240 micras
	10'-15'
	a 20°C
	3 h 20'-30'
	9'-12'
	P320-P400
	P600-P1000

**Continuación
Aplicación**

Pintura bicapa base agua o disolvente - Acabado base agua o disolvente

**Peso
Específico**

1,6 ± 0,05

**Materia
Prima**

Resinas acrílicas hidroxiladas, pigmentos, cargas minerales y disolventes

**Datos
Seguridad**

Consultar Ficha de Seguridad

Advertencias

Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Mayo 2015



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.

42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Covignago (RE) - Italia - Via Nizzole, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: ior@icrprint.it - www.icrprint.it

ICR Ibérica, s.a.

C/ Guillen Roivisa, nº18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax: 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribERICA.com - www.icribERICA.com



SPRINT

GT 2K PRIMER 5:1 Aparejo acrílico 2K HS

VOC < 540 g/l

- Aparejo acrílico bicomponente con un contenido de VOC inferior a 540 g/l, límite establecido por la normativa europea para su categoría

- Mezclado en proporción 5:1 eb volumen con su catalizador acrílico HS (C16 Rápido / C17 Extrarrápido), ofrece un secado rápido y, gracias a su elevada capacidad de relleno, permite obtener espesores superiores a las 75 micras secas por mano.

- Óptima distensión y lijado.

- De fácil empleo; puede aplicarse sobre pintura vieja o cualquier otro tipo de superficie, incluyendo chapa galvanizada o aluminio.

- Permite pintar encima con cualquier tipo de esmalte al agua o al disolvente.

- Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/CE para productos categoría IIB subcategoría c.

- 2004/42/IIB (c) (540) 540

- Colores disponibles:

F56 BLANCO

F57 GRIS CLARO

F58 GRIS OSCURO

F59 NEGRO

