

Aparejo acrílico HS bicomponente con gran poder de relleno y SECADO ULTRA-RAPIDO
Excelente lijado.

<540 g/l
2004/42/EEC
(c) (540)540

Acero, chapa galvanizada, aluminio, masilla, pinturas viejas.



A010 Desengrasante AcquaSystem
V09 Desengrasante Antisil

Desengrasar y lijar con abrasivo P180-P220



A010 Desengrasante AcquaSystem
V09 Desengrasante Antisil

Desengrasar para eliminar los restos del lijado



2K HS Primer Hardener
C15 Normal
C16 Rápido

Volumen: 5 : 1
Peso: 100 + 13
Pot life >30' a 20° C



D10 Diluyente Normal
D11 Diluyente Lento
Viscosidad

0 - 20% en peso
0 - 20% en peso
52" - 20" Copa DIN4 a 20 °C



1,5 - 1,8 mm. 2-4 bar
2-3 = 100-200 micras



10'-15'

a 20°C



50'

a 20 °C



5'-10'

a 60 °C



5'

a 1 metro



P320-P400

Continuación Aplicación

Pintura bicapa base agua o disolvente - Acabado base agua o disolvente

Peso Específico

1,572 ± 0,05

Materia Prima

Resinas acrílicas hidroxiladas, pigmentos, cargas minerales y disolventes

Datos Seguridad

Consultar Ficha de Seguridad

Advertencias

Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Enero 2017



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.

42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Covigno (RE) - Italia - Via Nizzole, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: ior@icrprint.it - www.icrprint.it

ICR Ibérica, s.a.

C/ Guillen Roivisa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax: 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribERICA.com - www.icribERICA.com



SPRINT



SPRINT-AIR PRIMER

APAREJO ACRÍLICO HS 2K 5:1 ULTRA RÁPIDO

VOC < 540 g/l

- Aparejo acrílico bicomponente alto sólido, con bajo contenido de disolventes y excepcional rapidez de secado.
- Permite obtener espesores superiores a las 70 micras secas por mano. No absorbe las capas posteriores.
- Óptima distensión y lijado.
- De fácil empleo; puede aplicarse sobre pintura vieja o cualquier otro tipo de superficie, incluyendo chapa galvanizada o aluminio.
- Permite la sobreaplicación con cualquier tipo de pintura al agua o al disolvente.
- Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/CE para productos categoría IIB subcategoría c.
- 2004/42/IIB (c) (540) 540

Colores disponibles:

- F76 BLANCO
F77 GRIS CLARO
F78 GRIS OSCURO
F79 NEGRO