

Masilla a base de resina de poliéster y cargas especiales como láminas de aluminio de 2-3 mm, en diversas granulometrías, que proporcionan una gran adhesión, dureza, resistencia al calor, resistencia al agua, carburantes y aceites. Excepcional poder anticorrosivo. Por su estructura laminar puede ser incluso mecanizada. Ideal para grandes espesores, para proteger de la corrosión láminas soldadas. Lijado o limado adquiere aspecto metálico.

VOC

<250 g/l
2004/42/EEC
(b)(250)<250

SUPERFICIES

Lámina zincada, aluminio, acero, plástico, pinturas Originales, o pinturas viejas bien consolidadas



V09 / V10 Desengrasante
1020 Bayeta Desengrasante

Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar



C10

1-3% endurecedor en pasta C10
pot-life 4-6' a 20°C.
aplicación a espátula



30' a 20°C



4-5' a 1 m.



Lijado P40-P80 rebaje

Continuación
Aplicación

S01 MASILLA FLASH-1 UV
S54 MASILLA WHITE-SOFT
S20 MASILLA ALUMINIO
S57 MASILLA LIGERA
S40 MASILLA STANDARD

Peso
Específico

1,55 + - 0,10

Limpieza
Útiles

Con disolvente nitro o de limpieza

Materia
Prima

Resina poliéster insaturada y escamas de aluminio en varias granulometrías.

Datos
Seguridad

Consultar Ficha de Seguridad

Periodo de
Garantía

12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas

Advertencias

Mezclar S21 MASILLA ESTAÑO con 1-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado. No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C. Conservar en lugar fresco y seco

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Enero 2008



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.

42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Covriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovirosa, nº 18-24 - 08034 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icriberica.com - www.icriberica.com



SPRINT

S21 MASILLA ESTAÑO

VOC 250 g/l

Masilla a base de resina de poliéster y cargas especiales como láminas de aluminio de 2-3 mm, en diversas granulometrías que proporcionan una gran adhesión, dureza, resistencia al calor, resistencia al agua, carburantes y aceites.

Excepcional poder anticorrosivo.

Por su estructura laminar puede ser incluso mecanizada. Ideal para grandes espesores, para proteger de la corrosión láminas soldadas.

Lijado o limado adquiere aspecto metálico.

Color: Aluminio

